

外壁	意匠SD
標準施工仕様	

工程	材料	調合(重量)	所要量	塗布面積	施工用具	塗回数	間隔時間(23℃)	可使時間(23℃)	
1.素地調整	①素地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いてください。②軽微なチョーキングや汚れはワイヤブラシ等でケレン後、高圧洗浄で除去して、均一な状態にしてください。③チョーキングが多い面には施工出来ません。施工前診断を行い、白亜化等級2以下を目安にしてください。④下地の表面に微細ひび割れが生じている場合は、本仕様による施工は避け、他の工法を選択してください。⑤雨上がり後は、均一に乾いてから施工してください。⑥シーリング面に塗装する場合は変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。⑦塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。								
2.下塗り	クリヤベースハイパー [水性タイプ] 清水	主剤 硬化剤	14kg 1kg 0~6%	0.10~0.15 (kg/m ² /回)	100~150 (m ² /セット/回)	刷毛 中毛ローラー	1回	16時間以上 7日以内	6時間以内
3.上塗り	タテイル美館 PXシンナー	主剤 硬化剤	10kg 2kg 0~3%	0.10~0.15 (kg/m ² /回)	80~120 (m ² /セット/回)	刷毛 中毛ローラー	2回	4時間以上	8時間以内

●クリヤベースハイパー[水性タイプ]

(水性2液形意匠サイディング用高付着プライマー)

■荷姿
15kgセット
主剤: 14kg
硬化剤: 1kg

■色
透明

■適用基材

- ・窯業系サイディング全般 ・無機系、光触媒サイディング
- ・金属サイディング ・意匠サイディング全般

■施工前診断(タテイル美館の施工に当たり、施工前診断による調査は必ず実施してください。)

- ・チョーキングや汚れが目立つ前に塗り替えることが最適です。外観上は全く異常が認められないサイディングであったとしても、肉眼では見られないクラックが認められる場合があります。
- ・日本窯業外装材協会発行の「維持管理のしおり」の中で、窯業系サイディング(外装材)は、5年以上経過したら塗り替えを実施するように明示してあります。5年経過後早い時期に塗り替えを行うことが必要で、時期が遅くなるとチョーキング等の影響からタテイル美館による改修が不可となります。
- ・タテイル美館はクリヤー(透明)仕上げとなるため、下地によってはその下地の状況が反映され汚れやチョーキングが著しいムラになり、クリヤー仕上げが難しいものとなります。付着不良・白化・剥離の原因ともなります。
- ・施工に適さないチョーキング面には絶対に施工しないでください。付着不良・白化・剥離が発生する恐れがあります。無理せず、タテイルによる塗り替えに変更してください。
- ・施工前診断は、JIS K 5600-8-6白亜化の等級に準拠し、対比評価してください。(JISハンドブック等を使用してください。)

●タテイル美館

(油性2液弱溶剤超耐候形無機塗料クリヤータイプ)

■荷姿
12kgセット
主剤: 10kg
硬化剤: 2kg

■色
透明

■適用基材

- ・意匠サイディングボード

- 注意**
- ・塗料の使用期限は未開封の状態水性製品6ヶ月、油性製品12ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
 - ・クリヤベースハイパー[水性タイプ]及びタテイル美館は、2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の調合を守り混合し、十分に攪拌してください。またクリヤベースハイパー[水性タイプ]は水性塗料のため、攪拌初期は硬化剤が水となじみにくいため手動で軽く攪拌しただけでは混合不良となる場合があります。
 - ・クリヤベースハイパー[水性タイプ]は混合後30分程度静置させてください。静置が不十分だとハジキや付着不良の原因となる場合があります。
 - ・素焼きタイルのような多孔質のタイルやレンガには施工を避けてください。
 - ・クリヤベースハイパー[水性タイプ]は陶磁器質タイル面での漏水やエフロを抑制するものではありません。
 - ・タテイル美館は必ず2回塗りしてください。
 - ・下地の表面が著しく劣化し、脆弱になっている場合は、施工できません。
 - ・施工にあたっては、同一方向で、入り隅・出隅等見切りのよいところまで仕上げてください。同一壁面途中での塗り継ぎはムラの原因となります。
 - ・チョーキングが目立つ下地に対して塗装しないでください。仕上がりにムラが発生し、塗装後に剥離等の原因となる恐れがあります。
 - ・シーリング面に塗装する場合は変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。
 - ・タテイル美館は超低汚染タイプの塗料ですが、建物の部位(斜壁・笠木のないパラペット・日の当たらないベランダの内壁等)によっては、十分な低汚染性を発揮出来ない場合があります。
 - ・タテイル美館は弱溶剤形のため取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
 - ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
 - ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
 - ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しないようにしっかり養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
 - ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
 - ・常に結露が発生する地域・時期・場所での塗装は避けてください。
 - ・施工環境が気温5℃以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がりが不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
 - ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
 - ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地と主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
 - ・塗料は冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
 - ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物として処分してください。(排水路・河川・下水・土壌等を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
 - ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
 - ・目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
 - ・皮膚に付着した場合には、直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けてください。
 - ・臭い・蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・商品を取り扱う際には、各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。

外壁	意匠SD
標準施工仕様	

工程	材料	調合(重量)	所要量	塗布面積	施工用具	塗回数	間隔時間(23℃)	可使時間(23℃)	
1.素地調整	①素地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いてください。②軽微なチョーキングや汚れはワイヤブラシ等でケレン後、高圧洗浄で除去して、均一な状態にしてください。③チョーキングが多い面には施工出来ません。施工前診断を行い、白亜化等級2以下を目安にしてください。④下地の表面に微細ひび割れが生じている場合は、本仕様による施工は避け、他の工法を選択してください。⑤雨上がり後は、均一に乾いてから施工してください。⑥シーリング面に塗装する場合は変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。⑦塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。								
2.下塗り	クリヤベースハイパー [油性タイプ] PXシンナー	主剤 硬化剤	14kg 4kg 0~3%	0.12~0.14 (kg/m ² /回)	128~150 (m ² /セット/回)	刷毛 中毛ローラー	1回	4時間以上 7日以内	4時間以内
3.上塗り	タテイル美館 PXシンナー	主剤 硬化剤	10kg 2kg 0~3%	0.10~0.15 (kg/m ² /回)	80~120 (m ² /セット/回)	刷毛 中毛ローラー	1回	-	8時間以内

●クリヤベースハイパー[油性タイプ]

(油性2液弱溶剤形意匠サイディング用高付着プライマー)

■荷姿
18kgセット
主剤: 14kg
硬化剤: 4kg

■色
透明

■適用基材

- ・光触媒サイディング ・無機系サイディング
- ・焼付金属サイディング ・意匠サイディング全般

■施工前診断(タテイル美館の施工に当たり、施工前診断による調査は必ず実施してください。)

- ・チョーキングや汚れが目立つ前に塗り替えることが最適です。外観上は全く異常が認められないサイディングであったとしても、肉眼では見られないクラックが認められる場合があります。
- ・日本窯業外装材協会発行の「維持管理のしおり」の中で、窯業系サイディング(外装材)は、5年以上経過したら塗り替えを実施するように明示してあります。5年経過後早い時期に塗り替えを行うことが必要で、時期が遅くなるとチョーキング等の影響からタテイル美館による改修が不可となります。
- ・タテイル美館はクリヤー(透明)仕上げとなるため、下地によってはその下地の状況が反映され汚れやチョーキングが著しいムラになり、クリヤー仕上げが難しいものとなります。付着不良・白化・剥離の原因ともなります。
- ・施工に適さないチョーキング面には絶対に施工しないでください。付着不良・白化・剥離が発生する恐れがあります。無理せず、タテイルによる塗り替えに変更してください。
- ・施工前診断は、JIS K 5600-8-6白亜化の等級に準拠し、対比評価してください。(JISハンドブック等を使用してください。)

●タテイル美館

(油性2液弱溶剤超耐候形無機塗料クリヤータイプ)

■荷姿
12kgセット
主剤: 10kg
硬化剤: 2kg

■色
透明

■適用基材

- ・意匠サイディングボード

- 注意**
- ・塗料の使用期限は未開封の状態水性製品6ヶ月、油性製品12ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。
 - ・クリヤベースハイパー[油性タイプ]及びタテイル美館は、2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の調合を守り混合し、十分に攪拌してください。
 - ・素焼きのような多孔質のタイルやレンガタイルには施工を避けてください。
 - ・クリヤベースハイパー[油性タイプ]は陶磁器質タイル面での漏水やエフロを抑制するものではありません。
 - ・クリヤベースハイパー[油性タイプ]を上塗材として使用することは避けてください。
 - ・下地の表面が著しく劣化し、脆弱になっている場合は、施工出来ません。
 - ・施工にあたっては、同一方法で、入り隅・出隅等見切りのよいところまで仕上げてください。同一壁面途中での塗継ぎはムラの原因になります。
 - ・チョーキングが目立つ下地に対して塗装しないでください。仕上がりにムラが発生し、塗装後に剥離等の原因となる恐れがあります。
 - ・シーリング面に塗装する場合は変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。
 - ・タテイル美館は超低汚染タイプの塗料ですが、建物の部位(斜壁・笠木のないパラペット・日の当たらないベランダの内壁等)によっては、十分な低汚染性を発揮出来ない場合があります。
 - ・クリヤベースハイパー及びタテイル美館は、弱溶剤形のため取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
 - ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
 - ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
 - ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しない様にしっかり養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
 - ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
 - ・常に結露が発生する地域・時期・場所での塗装は避けてください。
 - ・施工環境が気温5℃以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がりが不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
 - ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
 - ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
 - ・塗料は冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
 - ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物として処分してください。(排水路・河川・下水・土壌等を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
 - ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
 - ・塗装後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
 - ・塗装中・塗装後は充分換気を行ってください。
 - ・目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
 - ・皮膚に付着した場合には、直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けてください。
 - ・臭い・蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・商品を取り扱う際には、各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。