

製品名	ウルトラSi 屋根用遮熱色
種別	ウルトラナノポリマーシリコン樹脂塗料
荷姿	15kg
用途	一般屋根
適用基材	金属系屋根、窯業系屋根、陶器瓦、セメント瓦、シングル材など

工程	材料	調合	所要量 / m ² / 回 (施工面積)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23°C)	可使時間 (23°C)	
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。							
下塗り <small>※いずれか標準1工程</small>	窯業系	クオリティマルチサーフ	15kg	0.3~0.8kg (18~50m ²)	刷毛 中毛ローラー エアレス	1	24時間以上	—
		無希釈	—					
	金属系	メタルガード エボ2 (色調:ホワイト)	主剤 14.4kg 硬化剤 1.6kg	0.15~0.18kg (88~106m ²)	刷毛 中毛ローラー エアレス	1	4時間以上 7日以内	6時間以内
		塗料用シンナーA	4~10%					
上塗り	ウルトラSi (屋根用遮熱色)	15kg	0.125~0.16kg (93~120m ²)	刷毛 中毛ローラー エアレス	2	2時間以上 ※最終養生24h	—	
	清水	0~10%						

注意事項

- 各種屋根材への適用下塗材はお問い合わせください。
- クオリティマルチサーフは無希釈でご使用ください。
- クオリティマルチサーフの施工後、上塗材は必ず翌日以降に塗装してください。
- 上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- 2液反応硬化形の下塗りを使用する場合は、主剤と硬化剤の調合を守り混合し、十分に攪拌してください。
- 施工環境が気温5°C以下の場合、湿度85%RH以上の場合、結露が発生する可能性がある場合は、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。仕上がり不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。
- 被塗物の表面温度が5°C以下の場合は塗装を避けてください。
- 常に結露が発生する地域、時期、場所での塗装は避けてください。
- 夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- 下地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等、本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- 塗料使用の際は内容物が均一になるように十分に攪拌してください。
- 希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌してください。調合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- 工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- 塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分してください。(排水路、河川、下水、土壌を汚染する場所へ廃棄しないでください。)
- 材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。