

標準施工仕様書

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 製品名 | タテイルαサンクール プレミアムエディション |
| 種別 | 弱溶剤2液超低汚染形無機塗料遮熱タイプ |
| 荷姿 | 16 kg/セット |
| 用途 | 一般屋根 |
| 適用基材 | コロニアル、カラーベスト、スレート、カラー鋼板、アルミニウム板、メッキ鋼板など |

| 工程 | 材料 | 調合 | 所要量/m ² /回 (施工面積) | 施工器具 | 塗回数 | 間隔時間 (23°C) | 可使時間 (23°C) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------|----------------|
| 素地調整 | ① 下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いて下さい。 ② 劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。 ③ 塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生して下さい。 | | | | | | |
| 下塗り <small>※いずれか標準1工程</small> | 窯業系 | クオリティマルチサーフ 無希釈 | 15 kg 0.3~0.8 kg (18~50 m ²) | 刷毛 中毛ローラー エアレス | 1 | 24 時間以上 | — |
| | 金属系 | メタルガードエポ (色調：ホワイト) 主剤 硬化剤 塗料用シンナーA | 14.4 kg 1.6 kg 0~8% | 刷毛 中毛ローラー エアレス | 1~2 | 4 時間以上 7 日以内 | 6 時間以内 |
| 上塗り | | タテイルαサンクール プレミアムエディション 主剤 硬化剤 塗料用シンナーA | 14.0 kg 2.0 kg 0~5% | 刷毛 中毛ローラー エアレス | 2 | 4 時間以上 7 日以内 | 4 時間以内 |

注 意 事 項

- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・クオリティマルチサーフは無希釈でご使用下さい。
- ・クオリティマルチサーフの施工後、上塗材は必ず翌日以降に塗装して下さい。
- ・製品は2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の調合を守り混合し、十分に攪拌して下さい。
- ・2液反応硬化形は塗料毎の可使時間以内に塗装して下さい。小分けする場合は十分攪拌して均一な状態にしてから行って下さい。色浮き・色違いや効果不良等の原因になります。
- ・タテイルαサンクールは必ず2回塗りで仕上げして下さい。
- ・所要量不足は、熱反射率や耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下になりますので、所要量は厳守して下さい。
- ・弱溶剤形製品は取扱いは火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守して下さい。
- ・素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮出来ない恐れがあります。塗替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去して下さい。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させて下さい。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないで下さい。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌して下さい。調合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- ・施工環境が気温5°C以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けて下さい。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装して下さい。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理して下さい。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分して下さい。
- ・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守って下さい。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認下さい。