



製品名	タテイル2 屋根用遮熱色
種別	二液弱溶剤形有機HRC樹脂塗料
荷姿	16kg/セット
用途	一般屋根
適用基材	金属系屋根、窯業系屋根

工程	材料	割合	所要量/㎡/回 (施工面積)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)	可使時間 (23℃)	
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。							
下塗り <small>※いずれか標準1工程</small>	窯業系 プライマー	ダブルプライマー (色調:遮熱 ホワイト)	主剤	14.0kg	刷毛 中毛ローラー エアレス	1~2	1日以上 5日以内	4時間以内 (夏場2時間以内)
			硬化剤	2.0kg				
		塗料用シンナーA		0~8%				
	サフェーサー	クオリティマルチサーフ 無希釈	15.0kg	0.3~0.8kg (18~50㎡)	刷毛 中毛ローラー エアレス	1	24時間以上	—
上塗り	金属系	メタルガード エポ (色調: ホワイト)	主剤	14.4kg	刷毛 中毛ローラー エアレス	1~2	4時間以上 7日以内	6時間以内
			硬化剤	1.6kg				
		塗料用シンナーA		0~8%				
	タテイル2 (屋根用遮熱色)	主剤	14.0kg	0.12~0.16kg (100~133㎡)	刷毛 中毛ローラー エアレス	2	(4時間以上) 7日以内	4時間以内
		硬化剤	2.0kg					
	PXシンナー (高溶解タイプ)	5~10%						

注意事項

- 上記記載内容は標準的なものです。種々な条件により各々多少の誤差が生じる場合があります。
- 製品は2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の割合を守り混合し、十分に攪拌してください。
- ダブルプライマーを使用する場合は、PXシンナーの希釈は行わず、無希釈でタテイル2を塗装してください。硬化後間もないダブルプライマーを引っ張る可能性があります。
- 2液反応硬化形は塗料毎の可使時間以内に塗装してください。小分けする場合は十分攪拌して均一な状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや効果不良等の原因になります。
- 所要量不足は、熱反射率や耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下になりますので、所要量は厳守してください。
- 素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮できない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また、塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- 希釈は仕様の割合を守り十分に攪拌してください。割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- 施工環境が気温5℃以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けてください。
- 夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- 工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。また、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。