

製品名	タテイル2
種別	二液弱溶剤有機HRC樹脂塗料
荷姿	16kg/セット、4kg/セット
用途	内外部壁面、一般屋根、鉄部、木部など
適用基材	モルタル、コンクリート、ブロック、木部、鉄部、硬質塩ビ、ケイカル板、一般外壁、サイディングボード、吹付けタイル、スタッコ、リシンなど

工程	材料	割合	所要量 / m ² / 回 (施工面積)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23°C)	可使時間 (23°C)	
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損傷を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。							
下塗り	下地に応じた下塗り材をご使用ください。							
中塗り	セラベース S2	主 剤	13.5kg	0.1~0.15kg (100~150m ²)	刷毛 ウールローラー エアレス	1	3時間以上	5時間以内
		硬化剤	1.5kg					
	塗料用シンナーA	0~5%						
上塗り	タテイル2	主 剤	14.0kg	0.12~0.16kg (100~133m ²)	刷毛 ウールローラー エアレス	1	(4時間以上) 7日以内	4時間以内
		硬化剤	2.0kg					
	PXシンナー (高溶解タイプ)	5~10%						

注 意 事 項

- 上記記載内容は標準的なものです。種々な条件により各々多少の誤差が生じる場合があります。
- 中塗り、上塗り製品は、2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の割合を守り混合し、十分に攪拌してください。
- コロニアル・カラーベストの重なり部分に塗料が付着し詰まっている箇所は、皮すき等で除去してください。漏水の原因になります。
- 弱溶剤形製品を取扱いの際は火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- 素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮できない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- 塗装しない箇所は前もって塗料が付着しない様にしっかり養生してください。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- 希釈は仕様の割合を守り十分に攪拌してください。割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- エアレスでの施工は飛散により周囲を汚す原因になる事があります。飛散防止対策は確実に行ってください。
- 施工環境が気温5°C以下の場合・湿85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けてください。
- 夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- 工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- 塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらず、また子供の手の届かない場所に保管し管理してください。
- 塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物として処分してください。
- 材料は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- 塗装中・塗装後は十分換気を行ってください。
- 目に入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けてください。
- 臭い・蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。



製品名	タテイル2 屋根用遮熱色
種別	二液弱溶剤有機HRC樹脂塗料
荷姿	16kg/セット
用途	一般屋根
適用基材	金属系屋根、窯業系屋根

工程	材料	割合	所要量 / m ² / 回 (施工面積)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23°C)	可使時間 (23°C)		
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は取り除いてください。 ②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。 ③塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。								
下塗り <small>※いずれか標準1工程</small>	窯業系	クオリティマルチサーフ	15.0kg	0.3~0.8kg (18~50m ²)	刷毛 中毛ローラー エアレス	1	24時間以上	-	
		無希釈	-						
	金属系	メタルガード エポ2 (色調: ホワイト)	主剤	14.4kg	0.15~0.18kg (88~106m ²)	刷毛 中毛ローラー エアレス	1	4時間以上 7日以内	6時間以内
			硬化剤	1.6kg					
		塗料用シンナーA	4~10%						
上塗り	タテイル2 (屋根用遮熱色)	主剤	14.0kg	0.12~0.16kg (100~133m ²)	刷毛 中毛ローラー エアレス	2	(4時間以上) 7日以内	4時間以内	
		硬化剤	2.0kg						
		PXシンナー (高溶解タイプ)	5~10%						

注意事項

- 上記記載内容は標準的なものです。種々な条件により各々多少の誤差が生じる場合があります。
- 製品は2液反応硬化形ですので、主剤と硬化剤の割合を守り混合し、十分に攪拌してください。
- **クオリティマルチサーフは無希釈でご使用ください。**
- **クオリティマルチサーフの施工後、上塗り材は必ず翌日以降に施工してください。**
- 2液反応硬化形は塗料毎の可使時間以内に塗装してください。小分けする場合は十分攪拌して均一な状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや効果不良等の原因になります。
- 所要量不足は、熱反射率や耐久力の低下、色相の違い、隠ぺい力の低下になりますので、所要量は厳守してください。
- 素地調整や水洗いが不十分だと剥離や光沢が出ない等の本来の塗膜性能を発揮できない恐れがあります。塗り替えでは必ず高圧洗浄やブラシ等を使い、付着物や劣化塗膜を十分に除去してください。
- 水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
- 希釈は仕様の割合割合を守り十分に攪拌してください。割合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- 施工環境が気温5°C以下の場合・湿度85%RH以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合、常に結露が発生する地域・時期・場所での施工は避けてください。
- 夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保してください。
- 工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装してください。
- ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項をよく守ってください。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。